

DEGADUR® I 15

Mediumviskøst tokomponent-methacrylatharpiksprimer, der tillader adhæsion på fugtige underlag af beton- og cementbaserede materialer, forudsat at der ikke er noget fritflydende vand på overfladen (inge vandpytter). Brug tørre underlag Degadur® B-71.

Degadur® I 15 påføres med gummirake og roller efter tilsætning af hærdepulver. Bemærk, at fyldstof ikke må anvendes i Degadur® I 15, og mængden af hærder kan tilpasses til applikationstemperaturen.

Adgang afhænger af underlag, normalt forbrug ca. 0,5kg/m².

En anden anvendelse kan være nødvendig på ekstremt absorberende underlag.

Det anbefales at anvende Degadur® I 15 let med kvartssand (0,3 mm - 0,8 mm) før hærkning maks. 200g/m².

Degadur® I 15 hærder hurtigt og sikkert efter tilsætning af hærdepulver.

Alle Degadur™ produkter er hærder med BPO hærdepulver (indeholdende Di-benzoylperoxid).

Hærder mængde efter vægt, Potlife og hærdetider ved forskellige temp (°C) for Degadur® I 15:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	6,0	ca 35	ca 60
10	4,0	ca 23	ca 55
15	3,5	ca 18	ca 45
20	3,0	ca 14	ca 35
25	2,5	ca 12	ca 33
30	2,0	ca 11	ca 30

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.