

DEGADUR® I65

Degadur® I65 er en meget hård, slidstærk og ridsefast toplak for overvejende tørre miljøer og giver god beskyttelse for belægningen. Degadur® I65 kan bruges som forsegling på Degadur® 420. Degadur® I65 er tyndtflydende.

Degadur® I65 kan bruges som et andet toplak, minimum 200g/m², på andre hårde toplaker, hvilket giver ridsikkerhed og styrke. Kan ikke påføres Degadur® 530, der kan forårsage mikroskader.

- Slidstærk, hård og ridsefast.
- Lav gulning og gode aldringsegenskaber - gulvet ser friskt ud.
- Gode påføringsegenskaber og nivellering.
- Forbedret modstand mod fedt og olie.

Alle Degadur™ produkter er hærdet med hærdpulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier.

Hærdemængde for Degadur® I65 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	1,8	ca 13	ca 35
10	1,5	ca 14	ca 30
15	1,0	ca 13	ca 30
20	0,8	ca 12	ca 30

Laboratorieværdien. Med temperatur avses bindemedlets, gulvet og luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg/6,7L Degadur® I65:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	120	1,9	ca 13	ca 35
10	100	1,6	ca 14	ca 30
15	67	1,0	ca 13	ca 30
20	50	0,8	ca 12	ca 30

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemedlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.