

DEGADUR® 332

Elastisk akrylbindemiddel til indendørs og udendørs belægning. Beregnet for skrøbelige underlag som asfalt, metal, men kan også anvendes på beton. Den lidt tykke konsistens gør bindemidlet egnet til selvnivellerende eller polstret belægning. Belægninger med Degadur® 332 er elastisk og slidstærk selv ved lave temperaturer. Bindemidlet elasticitet minimerer risikoen for revnedannelse og giver en slidstærk overflade, 3-6 mm i tykkelse for medium til tung belastning.

Degadur® 332 kan anvendes som glatte selvbelastende belægninger eller som polstret belægning med hårdere mineraler såsom Bauxit, Dynagrip™ etc.

Alle Degadur™ produkter er hærdet med BPO-herdepulvere (indeholdende di-benzoylperoxid) værdier angivet nedenfor er benchmarks.

Hærdermængde for Degadur® 332 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	5,0	ca 25	ca 70
10	4,0	ca 25	ca 60
20	2,0	ca 20	ca 45
30	1,0	ca 25	ca 50

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.

Hærdermængde for en blanding af 6,9 kg / 7 L Degadur® 332:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	345	4,6	ca 25	ca 70
10	275	4,4	ca 25	ca 60
20	140	2,2	ca 20	ca 45
30	69	1,1	ca 25	ca 50

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø

Degadur® 332 er ikke egnet som primer eller toplak.

Primers: Degadur® 530 (med ekstra hærdepulver), Degadur® B-71, Degadur® III - til fugtige overflader.

Toplak: Degadur® 530 der kan laves som klar eller farvet.

DK-08.06.2022