

DEGADUR® 430

Polyuretanmodificeret akrylbindemiddel med høj elasticitet ved lave temperaturer. Bruges til vandtæt og revneoverdækkende under indendørs og udendørs belægning.

Degadur® 430 kan med fordel anvendes til at øge elasticiteten af Degadur® 332 og Degadur® 420 til belægninger i fryser og fryseseoner.

Den lidt tykke konsistens gør bindemidlet egnet til selvnivellerende eller polstret belægning.

Alle Degadur™ produkter er hærdeet med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier.

Hærdermængde for Degadur® 430 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vægt-%)	Potlife (min)	Hærderetid(min)
5	5,0	ca 25	ca 70
10	4,0	ca 25	ca 60
20	2,0	ca 20	ca 45
30	1,0	ca 25	ca 50

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.

Hærdermængde for en blanding af 6,9 kg/7 L Degadur® 430:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærderetid (min)
5	345	4,6	ca 25	ca 70
10	275	4,4	ca 25	ca 60
20	140	2,2	ca 20	ca 45
30	69	1,1	ca 25	ca 50

Laboratorieværdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.

Degadur® 430 kan ikke bruges som primer eller Toplak.

Primers: Degadur® 530 (med ekstra hærdepulver), Degadur® B-71 (standard), Degadur® I I I - til fugtige overflader.

Toplak: Degadur® 530. Toplak kan laves som klar eller farvet.

DK-09.06.2022