

# DEGADUR® 526

Degadur® 526 er egnet som toplak og forsegling i de fleste miljøer. Giver en hårdfør overflade og god beskyttelse af belægningen. I kombination Degadur® 420 er Degadur® 526 særligt egnet i levnedsmiddelsindustrien, hvor belastning fra varmt vand og fedt kan forekomme.

- Forbedret bestandighed mod varmt vand. Hvidner ikke og tåler fedt op til ca.80°C.
- Lav gulning og gode egenskaber ved ældning - gulvet ser friskt ud.
- Gode egenskaber ved påføring samt gode flydeegenskaber.
- God kemikalieresistens.

Alle Degadur™ produkter er hærde med hærdepulver af BPO (indeholder Dibenzoylperoxid). De nedenfor angivne værdier er referenceværdier.

Hærdermængde for Degadur® 526 i vægtprocent:

Temperatur (°C)	Hærder (vikt-%)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	1,5	ca 75	ca 80
10	1,5	ca 35	ca 45
20	1,0	ca 18	ca 35
25	1,0	ca 15	ca 25

*Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur.*

Hærdermængde for en blanding af 6,7 kg/6,8L Degadur® 526:

Temperatur (°C)	Hærder (gram)	Hærder (dl)	Potlife (min)	Hærdetid (min)
5	100	1,6	ca 21	ca 44
10	100	1,6	ca 21	ca 42
20	67	1,0	ca 17	ca 35
30	67	1,0	ca 16	ca 31

*Laborativærdier. Med temperatur menes bindemidlets, gulvets og luftens temperatur. I praksis kan der forekomme afvigelser blandt disse værdier i det gældende arbejdsmiljø.*

Degadur® 526 er ikke egnet som toplak eller forsegling af Degadur® 420.

DK-09.06.2022