

# ERADUR<sup>®</sup> CONCRETE SEALER

<b>Produkttype:</b>	Tokomponent, opløsningsmiddelfri, ufarvet epoxyplast.
<b>Brugsområde:</b>	Specialfremstillet til brug som spærrelag mod fugt, lugt og gasser. Kan anvendes på betonoverflader, cement og andre underlag efter egnet forbehandling.
<b>Egenskaber:</b>	Tæt. Meget god indtrængningsevne og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Giver en sikker vedhæftning til mellemlaget. Er beregnet til at belægges med plast- og linoleumstæpper, fliser og trægulv. Når Eradur Concrete Sealer er afsandet kan produktet anvendes som underlag for klinker og cementbunden udjævning.
<b>Anv. temperatur:</b>	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15-25°C
<b>Brugstid:</b>	Brugstid efter opblanding er ca. 30 min.
<b>Hærdetid:</b>	6-8 timer før påføring af belægning eller maling (afhængig af temperatur). 12-16 timer før lettere belastning og berøring ved gang. 7 døgn før fuld hærning og kemikalieresistens.
<b>Blandingsforhold:</b>	Eradur Concrete Sealer comp A (10 kg) Eradur Concrete Sealer comp B (4,75 kg)

*Eradur Concrete Sealer er et tokomponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring.*

*Blandingen skal umiddelbart efter opblanding påføres på gulvet. Produktet hærder hurtigt i blandingskarret!*

*Det er vigtigt, at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder og evt. fillermateriale bør være ved rumtemperatur ved brug.*

<b>Sikkerhed:</b>	Anvend beskyttelsesbriller- og tøj ved blanding og påføring. Læs advarselsetiketten og produktdatabladet før brug.
-------------------	--

<b>Teknisk specifikation:</b>	Massefylde	base: 1,11 g/cm <sup>3</sup> hærder: 1,01 g/cm <sup>3</sup> blanding: 1,08 g/cm <sup>3</sup>
	Viskositet	ca. 0,4 Pa s
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Rækkeevne, grundning	ca. 0,5-1,0 kg/m <sup>2</sup>
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15°C)

DK-01.03.2025