

# ERADUR<sup>®</sup> FLEXIBEL PIGMENTERAD

<b>Produkttype:</b>	To-komponent, opløsningsmiddelfri, semi-elastisk epoxy polymer.	
<b>Anvendelsesområde:</b>	Belægninger på bevægelige underlag, spånplader, asfalt m.m. Lyd- og vibrationsdæmpning på durkplader o.l. Vedhæftningsprimer på vanskelige underlag som f.eks. glaserede klinker m.m.	
<b>Egenskaber:</b>	<p>Danner en elastisk og slagfast belægning med god slidstyrke. Velegnet til overflader med tung trafik, som f.eks. industri-asfalt og durkplader. Også velegnet som slidlag på skridsikre overflader. Kemikaliebestandigheden er middelgod. Overfladen er halvstiv og derfor en smule mere snavsmodtagelig end hårde epoxyoer. Produktet har en lidt større tendens til gulning.</p> <p>Flexibiliseret med reaktive komponenter (dvs. bindemidlet er fleksibelt), hvilket giver materialet permanent elasticitet og lang levetid. Vedhæftningen til beton og de fleste andre underlag er meget god. Afgiver ingen lugt eller smagsstoffer og er ikke brandfarlig.</p>	
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–25°C (RF <80%).	
<b>Brugtid:</b>	Brugtid efter blanding er ca. 40–60 min, afhængigt af temperaturen.	
<b>Hærdningstid:</b>	24–48 timer før fodtrafik og let belastning (temperaturafhængig). 5–7 døgn for fuld hærdning og kemikalieresistens.	
<b>Blandingsforhold:</b>	Eradur Flexibel Pigmenterad    komp A (12 kg) Eradur Flexibel Pigmenterad    komp B (5 kg)	
	<p><i>Eradur Flexibel Pigmenteret er et to-komponent produkt, hvilket betyder, at dårlig blanding kan resultere i en delvist uhærdet belægning. Bland derfor grundigt i flere minutter langs spændens bund og sider med maskine umiddelbart før påføring.</i></p> <p><i>Det er vigtigt, at blandingsforholdet mellem base og hærder er nøjagtigt. Base, hærder og fyldstof bør have stuetemperatur ved anvendelse.</i></p>	
<b>Sikkerhed:</b>	Brug beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs advarselsetiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.	
<b>Teknisk specifikation:</b>	Hårdhed Shore D	ca 45
	Viskositet	ca. 1,1 Pa·s (ufyldt)
	Densitet	mix: 1,07 - 1,18 gr/cm <sup>3</sup> (klar-pigm.)
	Volumentørstof	100%
	Glans	Blank
	Opbevaringstid	6 måneder i uåbnet emballage (> 15°C)

DK-27.09.2025