

ERADUR[®] FLEXIBEL PRIMER

Produkttype: Tokomponent, opløsningsmiddelfri og fleksibel epoxyplast. Farven er farveløs eller svagt gullig.

Anvendelsesområde: Bindemiddel til fugefrie belægninger med indfarvet kvartssand.
• Bindemiddel til epoxymørtel.
• Støvbinding m.m.

Egenskaber:
• Primer til belægninger på fleksible underlag, spånplader m.m.
• Lyd-/vibrationsdæmpning på dørklade m.m.
• Er også velegnet som primer på asfalt- og bitumenunderlag.

Anv. Temperatur: Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–25°C.
Betonen skal være hærdet, maks. RF 93 %.

Brukstid: Brugstid efter blanding: ca. 40–60 min.

Hærdningstid: 8–16 timer før påføring af belægning eller maling.
24 timer før fodtrafik og lettere belastning.
5–7 døgn for fuld hærdning og kemikalieresistens.

Blandeforhold: Eradur Flexibel Primer komp A (10 kg)
Eradur Flexibel Primer komp B (5 kg)

ERADUR Primer Ner et to – komponentsprodukt hvilket medfører at dårlig blanding af produktet, kan resultere i delvist uhærdet belægning. Bland derfor komponenterne i flere minutter mod spandens bund og kanter med rørværk der er egnet til formålet. Blandingen skal derefter anvendes straks på gulvet, da hærdningen sker hurtigt i spanden.

Det er vigtigt at blandingsforholdet er præcist mellem base og hærder.

Sikkerhed: Anvend sikkerhedsbriller og godkendt arbejdstøj samt nitrilhandsker under blanding og påføring.
Læs altid sikkerhedsdatabladet inden produktet bruges.

Teknisk specifikation:	Hårdhed, Shore D	ca 45
	Viskositet	ca 1,0 Pa s (ufyldt)
	Densitet	mix: 1,07 - 1,18 gr/cm ³ (klar-pigm.)
	Tørstofsindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15°C).

SE-03.06.2022