

# ERADUR® FLOORSEALER 101

<b>Produkttype:</b>	Vandbaseret dispersion (1K). Beregnet til maling af beton- og spartelgulve, men kan også anvendes på andre underlag som f.eks. træ og fibergips.																		
<b>Kulør:</b>	Transparent i tør tilstand. Minimal påvirkning af underlagets farve.																		
<b>Brugsområde:</b>	Anvendes som primer i Eradur Floorsealer-systemet. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilpasset cement-, beton- og spartelgulve</li><li>• Giver en hydrofobisk overflade, som letter rengøring</li><li>• To til tre lag anbefales på ubehandlede overflader</li><li>• Minimal nuancepåvirkning</li><li>• Egnet til miljølkrav som f.eks. indendørs luftkvalitet (TVOC)</li></ul>																		
<b>Egenskaber:</b>	Støvbinding og enkel overfladebeskyttelse. Meget god vedhæftning til beton og andre mineralske underlag.  Eradur Floorsealer 101 er ikke klassificeret som giftig. Påføringen er ukompliceret og kræver ikke specialudstyr ud over det, der normalt anvendes til støvbinding og/eller lakering af cementbaserede overflader. Afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarlig																		
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Underlag: <math>\geq 15\text{ °C}</math></li><li>• Rumtemperatur: <math>\leq 27\text{ °C}</math></li><li>• Dugpunkt: Minimum <math>3\text{ °C}</math> over dugpunktet</li></ul>																		
<b>Forbehandling:</b>	Overfladen skal være tør, ren og fri for fedt og støv. Cementhud skal fjernes. Spartelmasse skal være lagt i henhold til leverandørens anvisninger, og deres anbefalede tørretid skal overholdes. Sørg for god ventilation og undgå kondens. Indholdet omrøres grundigt før påføring. Vær opmærksom på underlagets fugtindhold og porøsitet.																		
<b>Forbrug:</b>	Ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> afhængigt af underlagets absorptionsevne. Den ansvarlige håndværker skal overvåge påføringen.																		
<b>Blandingsforhold:</b>	Eradur Floorsealer 101 (8 kg). Dette er et 1-komponentprodukt og kræver ingen blanding med anden komponent.																		
<b>Sikkerhed:</b>	Brug beskyttelsesbriller og -tøj ved håndtering og påføring. Læs advarselsmærkningen og sikkerhedsdatabladet før brug.																		
<b>Tekniske specifikationer</b>	<table><tr><td>Trækstyrke:</td><td>Brud i beton</td></tr><tr><td>Taberabrasion (EN 7784-2):</td><td>179 mg CS-10</td></tr><tr><td>Vedhæftning (tværsnit):</td><td>1</td></tr><tr><td>TVOC (EN 16516 IAC Gold):</td><td><math>\leq 60\text{ }\mu\text{g/m}^3</math></td></tr><tr><td>Pletbestandighed:</td><td></td></tr><tr><td>Ketchup, sennep, eddike:</td><td>0</td></tr><tr><td>vand, rengøringsmiddel, olie:</td><td>0</td></tr><tr><td>Kaffe:</td><td>2</td></tr><tr><td>Opbevaringstid:</td><td>Ca. 6 måneder i uåbnet emballage ved <math>15\text{ °C}</math></td></tr></table>	Trækstyrke:	Brud i beton	Taberabrasion (EN 7784-2):	179 mg CS-10	Vedhæftning (tværsnit):	1	TVOC (EN 16516 IAC Gold):	$\leq 60\text{ }\mu\text{g/m}^3$	Pletbestandighed:		Ketchup, sennep, eddike:	0	vand, rengøringsmiddel, olie:	0	Kaffe:	2	Opbevaringstid:	Ca. 6 måneder i uåbnet emballage ved $15\text{ °C}$
Trækstyrke:	Brud i beton																		
Taberabrasion (EN 7784-2):	179 mg CS-10																		
Vedhæftning (tværsnit):	1																		
TVOC (EN 16516 IAC Gold):	$\leq 60\text{ }\mu\text{g/m}^3$																		
Pletbestandighed:																			
Ketchup, sennep, eddike:	0																		
vand, rengøringsmiddel, olie:	0																		
Kaffe:	2																		
Opbevaringstid:	Ca. 6 måneder i uåbnet emballage ved $15\text{ °C}$																		

DK-01.01.2025

*Dessa anvisningar och råd är givna utifrån våra egna erfarenheter av produkterna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll begränsas vårt ansvar till materialets kvalitet. Vår erfarenhet och kunskap om produkterna är naturligtvis bredare än vad som här låter sig beskrivas. Kontakta oss gärna för mer information eller gå in på vår hemsida.*