

ERADUR[®] PRIMER N

Produkttype:	To – komponent, opløsningsmiddelfri, farveløs epoxyharpiks.	
Anvendelsesområde:	Primer til betongulve.	
Egenskaber:	Meget god indtrængningsformåen og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Giver sikker vedhæftning imellem lag. Forstærker betonoverfladen. Udemærket til støvbinding, da den giver betonen en tæt, slidstærk og kemikalieresistent overflade.	
Anv. Temperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–25 °C. Betonen skal hærdes, max RH 93%.	
Brugstid:	Brugstid efter blanding ca. 40 min.	
Hærdetid:	6-8 timer før påføring af belægning eller maling(temp. afhængigt). 12-16 timer før gangtrafik og lettere belastning. 7 døgn før fuld udhærdning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	Eradur Primer N komp A (10 kg) Eradur Primer N komp B (5 kg) <i>ERADUR Primer Ner et to – komponentsprodukt hvilket medfører at dårlig blanding af produktet, kan resultere i delvist uhærdet belægning. Bland derfor komponenterne i flere minutter mod spændens bund og kanter med rørværk der er egnet til formålet..</i> <i>Blandingen skal derefter anvendes straks på gulvet, da hærdeningen sker hurtigt i spanden.</i> Det er vigtigt at blandingsforholdet er præcist mellem base og hærder.	
Sikkerhed:	Anvend sikkerhedsbriller og godkendt arbejdstøj samt nitrilhandsker under blanding og påføring. Læs altid sikkerhedsdatabladet inden produktet bruges.	
Teknisk specifikation:	Densitet	base: 1,1 l hærder: 1,0 l mix: 1,08 g/cm ³
	Viskositet	ca 0,30 Pa s
	Tørstofsindhold	100%
	Glans	Blank
	Forbrug til primning	ca 0,3 kg/m ²
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15°C).

DK-22.08.2022