

ERADUR® PU 84

Produkttype:	Tokomponent opløsningsmiddelfri, pigmenteret, polyuretan.
Brugsområde:	Selvnivellerende faste (fugefri) belægninger på 2-3 mm.
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Gode mekaniske egenskaber.• Et holdbart og stift komfortgulv, med gode egenskaber trods kulde (-5°C).• God modstand mod stærke uorganiske og organiske syrer.• Dens fysiske egenskaber hæmmer naturligt lyd.• Mørkner og gulner i UV-lys (UV-Stabil kan Bestilles).• Afgiver ingen lugt og er ikke brandfarlig.• Membranlignende og revne-brodannende egenskaber.
Anvendelsestemperatur:	15–25°C. Brug kræver effektiv luftudveksling. Betonen skal hærdes, max RF 93%.
Varighed:	Brugstid efter blanding er ca. 25 minutter.
Hærdningstid:	16 timer før påføring af videre belægning eller maling 2-3 døgn før berøring ved gang og lettere belastning 3 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens
Blandingsforhold:	Eradur PU 84 comp A (16 kg) Eradur PU 84 comp B (3,9 kg)

*Eradur PU 84 er et tokomponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. **Bland del A lidt over 2 minutter, før du tilføjer del B, og bland derefter i yderligere 2 minutter.***

Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.

Sikkerhed: Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.

Teknisk specifikation:	Shore D	ca 30
	Shore A	ca 84
	Trækstyrke(20°C/-5°C)	8 N/mm ² / 25 N/mm ²
	Forlængelse ved pause(20°C/-5°C)	145% / 14%
	Tæthed	1,7 g/cm ³ , blanding.
	Viskositet, 25°C	ca 1050 mPa s
	Volumentørstof	100%
	Gloss	blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (> 15°C).

DK-09.06.2022