

ERADUR[®] PU FLEXSEAL

Produkttype:	Tokomponent opløsningsmiddelfri, fleksibel polyuretan.
Brugsområde:	Fleksibelt tætningslag under belægninger, hvor der forventes bevægelser i underlaget (Parkering dæk), eller hvor betonen under belægningen skal beskyttes mod skader (slagterier). Bruges også som materialer til belægninger og fliser på brudflader som asfalt, slibesten, spånplader osv.
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Elastisk formulering med revneoverdækkende egenskaber.• Slidbestandigt, høj slagstyrke.• God modstand mod industrielle kemikalier og organiske syrer.• Begrænset modstand mod organiske opløsningsmiddel.• Mørkner og gulner i UV-lys.• Afgiver ingen lugt eller smag, og er ikke brandfarlig
Anvendelsestemperatur:	Giver en sikker og problemfri Hærdning mellem 15–30°C. Er følsom overfor høj fugtighed under påføring og hærdning. RF <85% (20°C).
Varighed:	Brugstid efter blanding er ca. 45 minutter.
Hærdningstid:	24 timer før påføring af videre belægning eller maling 2-3 døgn før berøring ved gang og lettere belastning 5 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens
Blandingsforhold:	Eradur PU Flexseal comp A (15 kg) Eradur PU Flexseal comp B (4,5 kg)

Eradur PU Flexseal er et tokomponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.

Sikkerhed: Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.

Teknisk specifikation:	Shore A/D	ca 81/46
	Trækstyrke	ca 12 MPa
	Brudforlængelsen	260%
	Densitet	1,3 g/cm ³ , blanding.
	Viskositet, 25°C	ca 1,5 Pa s
	Volumentørstof	100%
	Glans	blank

DK-09.06.2022