

ERADUR® TOPPLACK PU MATT

Produkttype:	Tokomponent, vand- og polyurethanbaseret forsegling/toplak med lavt VOCindhold. Produktet hælder til en mat, slidstærk overflade. Gulner ikke og er UVbestandig. Kan fås ufarvet eller farvet.	
Brugsområde:	Matlak og beskyttelseslak til polyurethan og epoxybelægninger.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Exceptionel slidstærk toplak• Høj lysægthed og UV-modstand• Vandbaseret med diskret lugt• Gør det nemmere at rengøre polyurethangulv• Gør epoxybelægninger modstandsdygtige over for ridser• God resistens mod hælemærker• God resistens mod industrikemikalier, også organiske syrer.	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15-30°C. Max relativt fugt på 75% Under udførelse af belægningen, og den efterfølgende tørreperiode skal der sørges for god udluftning/ ventilation.	
Hærdningstid:	8-16 timer før påføring af flere lag 16-24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 2-6 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	Eradur Topplack PU Matt comp A (4,0 kg) Eradur Topplack PU Matt comp B (0,8 kg) <i>Rør op basen før tilsætning af hælder. Bland bas og hælder i mindst 3 minutter. Tilsæt vand, ca. 15%, og bland forsigtigt i ca. 1 minut efter tilsætning af vand. Tilsæt yderligere ca. 15% vand for at undgå variation i glans. Luftfugtigheden må ikke overstige 75% RF under hærdning, og overfladen skal være mindst 3°C over dugpunktet. Siles med fordel.</i>	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Massefylde	base: 1,05 g/cm ³ hælder: 1,15 g/cm ³ blanding: 1,07 g/cm ³
	Tørstofindhold	45%
	Glans:	mat
	Rækkeevne	100-150 g/m ² (per lag)
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (5-30°C)
	VOC	< 1 %

DK-09.06.2024