

ERADUR[®] WB

Produkttype:	Opløsningsmiddelfri, tokomponent epoxyklarlak/farve, der kan fortyndes med vand.	
Brugsområde:	Maling eller Toplak Vedhæfningsprimer til betonoverflader før maling, belægning osv	
Egenskaber:	Diffusåben epoxymaling, der tåler slitage. Binder sig godt til de fleste typer underlag, selv hærdet epoxy. Kort tørre- og hærningstid. Hærder ved 10°C. Tåler hurtigt vand. Udmærket til støvbinding. Farverne har god dækkeevne. Produktet afgiver ingen lugt- eller smagsstoffer og er ikke brandfarligt.	
Anvendelsestemperatur:	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15–35°C. Max relativt fugt på 80 % Under udførelse af belægningen, og den efterfølgende tørreperiode skal der sørges for god udluftning/ ventilation. Især ved temperatur under 13 grader idet Eradur WB kan tørre mangletfuldt op og give misfarvninger på belægningen.	
Brugstid:	Brugstid efter opblanding er ca. 1 time	
Hærningstid:	1–4 timer før påføring af videre belægning eller maling. 6–12 timer før berøring ved gang og lettere belastning 2–4 døgn før fuld hærning og kemikalieresistens.	
Blandingsforhold:	Eradur WB comp A (2 liter ca. 2,3 kg) Eradur WB comp B (6 liter ca. 7,7 kg) Base og hærder skal blandes meget grundigt, inden der kan fortyndes med vand. Fortynd under omrøring. Afhængig af arbejdsmåde, lokalets temperatur og type af overflade (gulv, tag, væg) anbefales fortynding med ca. 10% ved første lag og 5% ved afsluttende lag Eradur WB er et tokomponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet, før påføring. Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base og hærder bør være ved rumtemperatur ved brug.	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug	
Teknisk specifikation:	Massefylde	bas: 1,15 g/cm ³ hærder: 1,28 g/cm ³ mix: 1,25 g/cm ³
	Viskositet	ca. 0,4 Pa*s (efter fortynding med vand)
	Tørstofindhold	50%
	Glans	Blank
	Rækkeevne	2 x 0,15 l/m ² (d.v.s. 2 skikt)
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (15°C)

DK-09.06.2022