

ERADUR® FLOORSEALER 301

Produkttyp: Tvåkomponents vattenburen dispersion för golv och väggar. Avsedd för målning av betong- och flytspackel, kan med fördel användas på andra underlag, t.ex. trä och fiberplattor.

Kulör: Transparent i torrt tillstånd. Minimal påverkan på substratets färg.

Användningsområde:

- Anpassad för cement-, betong- och flytspackelgolv där en skyddande yta eftersöks.
- Kan användas horisontellt såväl som vertikalt.
- Ger en hydrofobisk yta vilket underlättar för enklare golvvård.
- Ger reptålighet åt beläggningar.
- Minimal nyanspåverkan av substratet.

Egenskaper:

Ger en stark och tät yta som kan anpassas för de krav som finns på underlag. Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är mycket god. Eradur Floorsealer 301 är inte giftklassad. Appliceringen är odramatisk och kräver ingen specialutrustning utöver det som förekommer vid vanligt epoxyarbete. De eftersträvade slutegenskaperna nås säkert och problemfritt. Avger inga lukt- eller smakämnen och är inte heller brandfarlig.

Anv. Temperatur: Ger en säker och problemfri läggning mellan 5–30°C.

Härdningstid: 6-8 timmar, Yta tas i bruk efter 12 timmar.

Förbehandling: Ytan som skall behandlas skall vara torr och ren. Innehållet omröres väl före läggning

Åtgång: Ca 0,150 kg/m². Åtgången varierar beroende på substratets förmåga att absorbera produkten, miljö samt design. Ansvarig hantverkare ska vaka över lägningsprocessen.

Blandningsförhållande: Eradur Floorsealer 301 komp A (5,0 kg)
Eradur Floorsealer 301 komp B (0,4 kg)

Eradur Floorsealer 301 är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.

Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fyllermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Säkerhet: Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

Teknisk specifikation:

Nedan angivna värden ; Floorsealer 101, 201 301 (2K)

Draghållfasthet	Brott i betong.	
Tabernötning	8 mg CS-10 (EN 7784-2)	
Tvårsnitt (vidhäftning)	0	
Gloss 60 °C	70	
Fläckbeständighet (Brush)	Ketchup	0
	Senap	2
	Vinäger	0
	Vatten	0
	Kaffe	2
	Detergenter	0
	Olja	0
Lagringstid	ca 6 mån i obruten förpackning. (15°C)	